



الموافقة القياسية اليمنية

رقم 2009/2252

البصريات والأجهزة البصرية -
العدسات اللاصقة - تحديد قرينة الأكسار
لمواد العدسات اللاصقة

م.ق. ي 2009/2252

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

المقدمة

قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتبني
المواصفة القياسية السورية رقم (2000/2276) والخاصة بـ"
البصريات والأجهزة البصرية - العدسات اللاصقة - تحديد قرينة
الانكسار لمواد العدسات اللاصقة" ، وتم اعتمادها كمواصفة قياسية
يمنية دون إدخال أية تعديلات فنية عليها.

البصريات والأجهزة البصرية - العدسات اللاصقة - تحديد قرينة الانكسار لمواد العدسات اللاصقة

1- المجال

تختص هذه الطريقة المواصفة القياسية طريقة اختبار قرينة الانكسار في مواد العدسات اللاصقة وتعتبر هذه الطريقة اختبار مرجعية . ويمكن استخدام طرائق اختيارية بشرط المحافظة على التكرارية والضباطة المذكورة في هذه المواصفة على أن تكون قيم قرينة الانكسار على الأقل مساوية لقيمة المذكورة لقرائن انكسار العينات .

2- التعاريف

يطبق في هذه المواصفة التعريف التالي :
كرينة الانكسار (مادة العدسة اللاصقة) .

1/2

هي نسبة جيب زاوية الورود إلى زاوية الانكسار عندما يمر شعاع ضوء بطول موجة محددة من الهواء إلى مادة العدسة اللاصقة مع المحافظة على درجة حرارة ثابتة .

3- الأساس

يتم قياس قرينة الانكسار بقياس زاوية الانكسار الداخلي الكلي عندما يمر شعاع ضوئي من سطح موشور مقياس الانكسار إلى داخل مادة العدسة اللاصقة . ومن الضروري استخدام مائع تمازج بين مادة العدسة اللاصقة وموشور مقياس الانكسار لكل مواد العدسات اللاصقة ما عدا الجيلات المائية .

4- أجهزة الاختبار

مقياس الانكسار ابيه (Abbe) أو مقياس انكسار مشابه بالتصميم يعاير باستخدام أحد الأطوال المرجعية المحددة في المواصفة القياسية التي تعتمدتها الهيئة بحيث دققتها لا تقل عن $(0.0005 \pm)$

يعاير مقياس الانكسار بطول موجة أخرى غير طول الموجة المرجعية ويمكن أن نستخدمه فقط عندما تكون علاقة التحويل مضبوطةً لطول الموجة المرغوب فيها . ويمكن استخدام مقياس الانكسار المصمم لقياس المحتويات الصلبة في المحاليل السكرية فقط إذا توفر لدينا علاقة التحويل الدقيقة الانتقال من قراءة قرينة الانكسار على المقياس إلى النسبة المئوية للمواد الصلبة في محلول .

2/4
مائع التلامس ذو قرينة انكسار أكبر من قرينة انكسار العينة على أن لا يؤثر على مواد العينة و مقياس الانكسار ذي المؤشر .

ملاحظة : عموماً بما أن قرينة الانكسار لمواد العدسات اللاصقة لا تتجاوز 1.55 فإن مائع التلامس ذو قرينة انكسار لا تقل عن (1.55) هي كافية ويجب عدم استخدام المذيبات العضوية ، وقد وجد أن بعض المحاليل المناسبة لذلك الاستخدام مثل بروميد الزنك المشبع (كرينته $n_d = 1.554$ وكثافته 2.510 ml/m^3) .

3/4
مصدر الضوء : لاختبار طول الموجة المرجعية (انظر 4/1) يكون اختيار طول الموجة المرجعية ناتجاً إما عن استخدام مصدر ضوء أحادي الموجة أو باستخدام مصدر ضوء أبيض بحيث يوضع فلتر بطول الموجة المرغوبة بطريقة مسار الضوء لجهاز قياس الانكسار .

ملاحظة : إذا استخدم مقياس انكسار ذو مؤشر تصحيح لوني ، فإنه لا يجوز استخدام فلتر ناقل (نفوذ) مركري بطول الموجة غير طول الموجة التصحيحية ، وعلى العموم فإنه من الأفضل استخدام منبع ضوء أبيض مع مقياس الانكسار المذكور .

5- إجراء الاختبار

1/5
المعايير
تم معاييره الجهاز كما هو موضوع في تعليمات الصانع للجهاز .

2/5
تحضير عينة الاختبار

ملاحظة : في المواد الملونة بلون خفيف فإن الضوء النافذ لا يكون كافياً للتمكن من تشكيل خيال واضح . فإذا تم ذلك ولم تلون المادة قبل فإن العلم يجب أن يتم على عينة من نفس المادة لكن بدون تلوين .

1/2/5
المواد الصلبة والمواد غير الحاملة للماء :

تحضير عينة الاختبار بمقاس يماثل النصف الثابت لوجه مؤشر مقياس الانكسار وبالتالي الحصول على سطح مسطح ومصقول بصرياً (سطح القياس) وأنه من

الضروري تعریض حافة العينة للضوء وذلك لضمان أن هذه الحافة ذات سطح ضوئي مصقول وعمودي على وجه القياس.

ملاحظة : يتم تشكيل عدسات لاصقة حقيقية من عينات مواد نقية غير نقية حاملة للماء مثل السيليكون .

الشكل المناسب لعينة الاختبار هو متوازي المستويات بثخانة تتراوح من 0.5mm وحتى 0.3mm والتي تكون أصغر من وجہ موشور جهاز الانكسار بقليل .

ثابتة تقريباً ، ثبتت وضعية الاماهة لعينة بأن نضعها في محلول ملحي ذي درجة حرارة $(20C^{\circ} \pm 0.5C^{\circ})$ كما هو في المواصفة القياسية اليمنية ولمدة ساعتين قبل الاختبار .

ملاحظة : إن العدسات اللاصقة التي تكون تقريباً أفضل نموذج لعينة الاختبار المصنوعة من مواد الجيلات المائية .

القياس

3/5

المواصفة القياسية اليمنية
المادة الصلبة والمواد غير الحاملة للماء

1/3/5

نتأكد من أن العينة ومقاييس الانكسار ضمن حرارة محيطية قدرها $(20C^{\circ} \pm 0.5C^{\circ})$ ثم نضع نقطة من سائل التماس على الموشور الثابت الوجود في مقياس الانكسار ونضغط العينة بثبات على الموشور ذي الحافة الملساء ويجب أن يكون الحافة الملساء باتجاه مصدر الضوء .

ملاحظة (7): يدل على التماس الكامل المقبول بين عينة الاختبار والموشور بظهور شكل خط رفيع مستقيم منصف يظهر بين الأقسام المضيئة والمظلمة من مجال الرؤية . للقراءة المباشرة لمقياس الانكسار بدون تعریض لوني نقرأ قرینة الانكسار (أو المحتوى الصلب) مباشرة على الخط الذي يفصل بين المنطقة المظلمة والمنطقة المضيئة وإذا كان لمقياس الانكسار تدرجات خارجية للقراءة فإننا نقرأ قرینة الانكسار بعد أن نضبط ذراع مقياس الانكسار بحيث يكون الخط المنصف بين المنطقة المضيئة والمنطقة المظلمة متطابق مع الخط الرفيع . إذا كان لمقياس الانكسار موشورات تعويض لونية فإننا نضبطها حتى تزيل كل الألوان من المنطقة قبل أن نقرأ قرینة الانكسار .

مواد الجيلان المائية

2/3/5

يكون مقياس الانكسار في درجة حرارة محيطية قدرها $(20C^{\circ} \pm 0.5C^{\circ})$ نرفع عينة الاختبار من محلول الماءات وننزل بقع السائل الزائد عنها و مباشرة نضغط القياس بثبات على مقياس الانكسار ذي الموشور الثابت ثم نجري التعويض اللوني ونقيس كما ورد في البند (1/3/5)

ملاحظة (8): يكون التماس الكامل المقبول بين عينة الاختبار والموشور ظاهراً على شكل خط رفيع مستقيم منصف يظهر بين الأقسام المضيئه والمظلمة من مجال الرؤية ، وإذا نضغط العينة بشكل جيد على المنشور فسوف نرى خطأ ضعيفاً ثانوياً إلى جانب الخط الرفيع وهذا ناتج عن وجود مائع التمبيو وسوف يعينا قرينة الانكسار قدرها (1.336)

المواد متباعدة الخواص (Anisotropic) 3/3/5

إذا كانت العينة لها قرائن انكسار مختلفة بأماكن مختلفة أو أنه من المرغوب التحقق من ذلك عندها يتم تغطية أجزاء من السطح المقاس في العينة بحيث يمكن قياس قرينة انكسار في المساحات المختارة .

التعبير عن النتائج 4/5

يجب أن تؤخذ نتيجة الاختبار لكل عينة مختبرة من وسطي لثلاثة قياسات مستقلة وإذا تم أخذ أكثر من ثلاثة قياسات متراقبة وأخذ وسطها فيجب أن يتم تدوين ذلك على تقرير الاختبار الموضح في البند (6)

إذا كان مقياس الانكسار مدرجاً بتدرجات نسب مئوية غير قابلة للإزالة وإذا كان مقياس الانكسار معايناً على طول موجة غير طول الموجة المرجعية فيتم تصحيح القراءات للحصول على قرينة الانكسار عند طول الموجة المرجعية .

الدقة 5/5

دقة القياس المتوقعة حسب هذه الطريقة الموضحة في المواصفة هي (0.001).

6- تقرير الاختبار

يجب أن يتضمن تقرير الاختبار على المعلومات التالية :

- أ- رقم هذه المواصفة القياسية اليمنية.
- ب- تحديد وتعريف المواد الخبيرة .
- ج- نتائج الاختبار حسب المطلوب في البند (4/5).
- د- طول موجة الضوء المستخدم .
- هـ- أي انحراف عن طريقة الاختبار الموصوفة في هذه المواصفة كما هو متفق عليه بين الأطراف المعنية .
- و- تاريخ الاختبار .

المصطلحات الفنية

Anisotropic Materials.....	مواد متباعدة الخواص
Angle.....	زاوية
Calibration.....	معاييرة
Contacting Fluid.....	مائع التماس
Lenses.....	عدسات
Light Source.....	مصدر الضوء
Ploish.....	مسقول
Precision.....	دقة
Refractive Index.....	قرينة انكسار
Specimen.....	عينات الاختبار
Refractometer.....	مقاييس الانكسار
Wave Length.....	طول الموجة